


Coatings Farbeh

# ÓLEO BRILLANTE

**Descripción del Producto:** recubrimiento formulado en base a resinas alquídicas modificadas con un alto brillo y excelente poder cubritivo. Tiene una excelente resistencia tanto en exteriores como en interiores, en especial sobre aceros y/o fierros previamente protegidos con anticorrosivos, y maderas expuestas. Buena adherencia y dureza. Su excelente nivelación genera una película lisa de alto brillo, lo que permite eliminar periódicamente el polvo y la suciedad de la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo.

**Usos Recomendados:** este producto ha sido formulado para uso exterior e interior. Se emplea para proteger maderas previamente selladas con aceite de impregnación y aceros y/o fierros previamente protegidos con anticorrosivo, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas y rejas. Gran resistencia al desarrollo de hongos. Ideal para lugares donde se requiere limpieza continua.

No se recomienda pintar directamente sobre superficies cementicias.

**Preparación de la Superficie:** La superficie debe estar limpia y seca, libre de sales, polvo, grasa, suciedad, partículas sueltas, pintura en mal estado o mal adherida.

Las superficies de acero deben estar libres corrosión y debidamente imprimadas con pinturas anticorrosivas, de acuerdo a la agresividad del medio ambiente que las rodea.

Las maderas deben estar secas, con un contenido de humedad inferior a 18%. Para muebles, se requiere de una humedad por debajo del 12%.

En repintados sobre superficies brillantes, se debe lijar previamente.

**Aplicación:** antes de aplicar, se recomienda agitar mediante paletas planas o agitación con taladro de baja revolución (300 RPM), hasta lograr un producto homogéneo. Se recomienda aplicar con una temperatura sobre 10°C y humedad relativa (HR) bajo 80%.

| | |
|---|---|
| Tipo | : Resinas Alquídicas |
| Acabado | : Brillante |
| Colores | : Blanco, Negro y colores a pedido |
| Rendimiento Teórico | : aprox. 35-40 m2 / galón / mano a 40 micrones en seco en superficies lisas. Espesor recomendado 25- 50 micrones en seco |
| Uso | : exterior e interior |
| Secado | : 4-6 horas (al tacto), 8-12 horas (duro), mín 12 horas (repintado) a 25 °C, HR de 60% |
| Aplicación | : Rodillo de pelo corto para superficies lisas, rodillo de pelo largo para superficies texturadas, brocha o pistola |
| Dilución | : máximo 10% en volumen con aguarrás mineral o diluyente sintético con pistola y 5% con brocha o rodillo |
| Formato | : ¼ galón, galón, tineta 4 galones |

Almacenamiento : 18 meses en lugares frescos y secos y en envases herméticamente cerrados (20°C, 60%HR)

**Recomendaciones de Seguridad:**

Las pinturas base solventes orgánicos son inflamables, por lo que se deben mantener las condiciones de seguridad adecuadas evitando los riesgos de incendio y explosión. Los solventes utilizados en las pinturas son más pesados que el aire, por lo que se deben tomar las precauciones de protección personal, mantener el lugar de trabajo con buena ventilación, utilizar máscaras con filtros adecuados sobretodo en recintos con mala ventilación. No fumar ni operar con fuego o chispas en el recinto. Conectar a tierra cualquier trasvasije que se haga en contenedores metálicos. En interiores o recintos cerrados utilizar ventilación forzada y máscaras de respiración autónomas o con suministro de aire filtrado.

Para quitar las manchas de pintura de la piel, lavar con abundante agua fría la zona afectada y posteriormente utilizar un paño humedecido en solvente y luego enjuagar con abundante agua. No se debe utilizar solvente en forma directa para lavar las manos o la piel.

Los desechos con pintura seca y los envases deben ser tratados como residuo industrial seco (RIS) según la normativa ambiental vigente. Los envases no deben ser reutilizados, por lo que se recomienda inutilizarlos aplastándolos y disponerlos en contenedores adecuados para RIS.

Para mayor información respecto a las condiciones de uso, manejo, manipulación y almacenaje del producto están publicadas en la Hoja de Seguridad del producto o HDS.

**Observaciones Importantes:**

La información que presenta esta ficha técnica es resultado de los ensayos realizados en nuestro laboratorio de calidad. Asegúrese de manipular y aplicar este producto bajo condiciones normales de uso, de acuerdo a las recomendaciones estipuladas. Las diferencias de sustratos y condiciones reales del lugar de aplicación implican que ninguna garantía ni relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias. El aplicador debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.